Ausschreibungstext

KOMFORTEX® Protection eignet sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik Belag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von 8-12mm schützt das Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde.

Material
Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und EPDM-Farbgranulat- Anteil von 15% gebunden mit Polyurethane.

Produkt Farben

schwarz/blau



schwarz/rot



schwarz/grau

Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

Oberfläche:	feine Granulat Struktur mit farbigem EPDM Granulat
Abmessungen, Toleranzen:	
Breite:	1500 mm (+/- 1,5 %)
Stärke:	8, 10, 12 mm (+/- 0,3 mm)
Volumen Gewicht:	ca. 1050 kg/m³

1. Anwendung
KOMFORTEX® Protection Variant eignet sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastik Belag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von schützt das Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde.

2. Material
Feines Reifen-Recycling-Gummigranulat und farbiges technisches Gummigranulat von 3% gebunden mit Polyurethane.

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

3. Produkt Farbe
Schwarz durchsetzt mit farbigen Granulaten

Geringe Farbunterschiede sind materialbedingt.

Oberfläche: feine Granulat Struktur

Liefernachweis
Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Str. 4, D-29410 Salzwedel
Tel.: +49/8683-701 199, Fax.: +49/8683-701-4199
Die Gleichwertigkeit ist mit Baumuster und Prüfzeugnis nachzuweisen.
Umweltschonende Herstellung (doppelte Gummiwerk KRAIBURG Relastec GmbH Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.
Material: Gummi Recyclinggranulat mit farbigem MDI Polyurethan gebunden.
Prüfungen:

Stauchhärte:	ca. 4,0 MPa	(DIN 53577)
Zugfestigkeit:	ca. 1,5 N/mm²	(EN ISO 1798)
Reißdehnung:	ca. 80 %	(EN ISO 1798)
Abrieb:	max. 200 mm³	(DIN 53516)
Härte:	60 +/- 5 Shore A	(DIN 53505)
DVR:	ca. 15 %	(DIN 53517)
Brandverhalten:	Efl (B2)	(DIN EN 13501-1)
Farbechtheit:	2-3	(DIN EN 105-B02:1999-09)
Elektrost. Verhalten:	0,5 kV	(DIN EN 1815:1995-06)

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER