Recommandations de nettoyage et d'entretien SHIELDTAC® ricosys PU

N° du document: 9190 - R-05
Issue: septembre 2026

1 Informations générales

SHIELDTAC® ricosys PU est un revêtement de sol de sécurité durable, non poreux et sans joints. Sa surface fermée est facile à nettoyer et permets un entretien simple et efficace.
Important : Dans les stands de tir couverts, des substances telles que de la poussière métallique, des résidus de poudre, des résidus contenant du plomb et des particules de poudre imbrûlée peuvent être présentes. Le choix des méthodes de nettoyage, des équipements, des systèmes d'extraction et des équipements de protection individuelle doit donc reposer sur l'évaluation des risques spécifique à l'installation et, le cas échéant, sur le document relatif à la protection contre les explosions. Les résidus collectés, les filtres, les chiffons de nettoyage et les liquides contaminés doivent être manipulés et éliminés conformément aux exigences de l'entreprise et à la réglementation en vigueur.

Ce document ne remplace pas l'évaluation des risques spécifique à l'installation, les instructions d'utilisation, les directives d'élimination ou les spécifications des fabricants respectifs des solutions de nettoyage et des équipements.

2 Entretien général

- Éliminez régulièrement et si nécessaire la poussière, le sable, les résidus de munitions et autres impuretés libres.
- Vérifiez régulièrement l'état du sol et des plinthes pour détecter toute coupure, fissure, zone décollée ou autre dommage.
- Faites réparer rapidement tout dommage constaté.
- Un nettoyage approfondi doit être effectué à intervalles réguliers.

3 Nettoyage

- Avant un nettoyage humide, retirez soigneusement les douilles, les corps étrangers volumineux et les débris libres.
- Procéder à un nettoyage humide pour éliminer la poussière et les résidus fins, en utilisant une méthode adaptée aux conditions du site, telle qu'un aspirateur industriel approuvé pour le site et/ou une serpillière. Éviter le balayage à sec et le soufflage à l'air comprimé.
- Utilisez uniquement des solutions et méthodes de nettoyage adaptées aux surfaces en polyuréthane.
- Dosez le produit de nettoyage conformément aux instructions du fabricant et évitez tout surdosage.
- Effectuez le nettoyage par zones successives.
- Nettoyez la surface en douceur. Laissez agir le produit de nettoyage pendant une courte durée tout en maintenant la surface humide.
- Veiller à éliminer tout résidu de nettoyant et de poussière humide ; ne les laisser pas sécher sur la surface.
- Après le nettoyage, retirer entièrement l'eau sale et laisser sécher le sol.
- Soyez particulièrement vigilant lors des premiers nettoyages.

Remarque : Les couleurs **Traffic Red** et **Ruby Red** peuvent entraîner une coloration rouge des eaux usées ou un délavage coloré, en particulier au cours des premières semaines. Ce phénomène est caractéristique du produit et ne constitue pas un défaut de qualité.

3.1 Remarque concernant le nettoyage mécanique

- Utiliser uniquement des machines de nettoyage à basse vitesse (ne dépassant pas 150 tr/min) et exerçant une faible pression de contact.
- Les machines et le matériel de nettoyage ne doivent être utilisés que s'ils ont été jugés adaptés aux conditions spécifiques du stand de tir intérieur concerné.

3.2 Il faut éviter

- solutions de nettoyage agressives ou corrosives
- solvants
- poudres à récurer et nettoyants abrasifs
- tampons ou brosses très abrasifs
- laine d'acier, brosses métalliques ou outils tranchants
- produits d'entretien ou solutions de nettoyage à base d'huile ou de cire, ou formant un film
- air comprimé pour le dépoussiérage

4 Protection du revêtement de sol en PU

- Ne traînez pas d'objets lourds ou tranchants sur le sol.
- Prévoyez une zone de nettoyage des chaussures suffisamment grande à l'entrée et nettoyez-la régulièrement.
- Évitez les charges ponctuelles élevées et les forces de cisaillement importantes ; utilisez des plaques de répartition de charge si nécessaire.
- Lors des opérations de maintenance, n'utilisez que des équipements et des outils propres sur la surface.
- Nettoyez immédiatement toute trace d'huile, de carburant, de liquide de frein ou de substances similaires.
- Évitez tout contact avec des matériaux contenant des plastifiants, car cela pourrait entraîner une décoloration ou endommager la surface.
- Empêchez les liquides de nettoyage de pénétrer dans les zones endommagées ou exposées.
- Effectuez les réparations uniquement à l'aide du kit de réparation SHIELDTAC®, spécialement conçu pour ce système de revêtement de sol.

Le document ne fait l'objet d'aucun service de mise à jour ! Toute information est fournie sans garantie

KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Str. 4 | DE-29410 Salzwedel
www.shieldtac.com | Tel. +49 (0) 8683 701-522 | shieldtac@kraiburg-relastec.com

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 00186/0
ISO 14001:2015 NR. 05343/0
ISO 50001:2018 NR. 00070/0