

black uni

Datenblatt Nr. 94090 - RV - 08


Stand: Mai 2021

DAMTEC® black uni ist eine Dämmunterlage zur Trittschalldämmung und Entkopplung. Sie kann unter Laminat, Parkett, Teppich sowie Linoleum und PVC verlegt werden und sorgt für mehr Ruhe. **DAMTEC® black uni** schafft ein angenehmes Wohn- und Arbeitsklima und ist ein Universalprodukt für hohe Ansprüche.

Produktdesign

Material: feines PU-Schaum-Granulat und Kork mit PU-Elastomer gebunden

Farbmuster:



DAMTEC black uni

Farbe(n): braun (Kork), schwarz/grau/beige/braun (PU-Schaum)

(Durch Lichteinfluss verändert sich die Farbe. Dies hat keinen Einfluss auf die Qualität und unten angegebenen technischen Werte.)

Oberfläche: feine Granulatstruktur

Maße / Gewicht / Toleranzen

Rollenbreite: 1.000 mm ($\pm 1,5$ %)
Rollenlänge: auf Anfrage ($\pm 1,5$ %)
Dicke: 2, 3, 4, 5, 6 mm ($\pm 0,3$ mm)



18
KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-18/1054

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/damtec

Seite 1 von 4

Produktprüfungen

Zugfestigkeit:	(ISO 1798) ca. 0,8 N/mm ²
Reißdehnung:	(ISO 1798) ca. 30%
Dichte:	500-600 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit:	-30° bis 80°C
Wärmedurchlasswiderstand:	(ISO 8303) 0,04 m ² K/W bei 3mm
Brandverhalten:	(EN 13501) E _{fl}
PC-Wert:	(EN 16354) Klasse 2 bei 2mm
CS-Wert:	(EN 16354) Klasse 3 bei 2mm
CC-Wert:	(EN 16354) Klasse 3 bei 2mm
DL-Wert:	(EN 16354) Klasse 3 bei 2mm
RLB-Wert:	(EN 16354) Klasse 2 bei 2mm



18

KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-18/1054

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/damtec

Seite 2 von 4

Trittschallverbesserung:

(ISO 140-8/ISO 717-2)

 $\Delta L_w = 19$ dB (2mm verklebt unter 3mm PVC) $\Delta L_w = 20$ dB (3mm verklebt unter 3mm PVC) $\Delta L_w = 16$ dB (2mm verklebt unter 2,5mm Linoleum) $\Delta L_w = 25$ dB (2mm verklebt unter Teppich) $\Delta L_w = 17$ dB (2mm verklebt unter 3mm Gummi) $\Delta L_w = 17$ dB (2mm mit 8mm Laminat) $\Delta L_w = 16$ dB (2mm mit 10mm Fertigparkett) $\Delta L_w = 18$ dB (2mm verklebt unter 10mm Parkett) $\Delta L_w = 18$ dB (3mm verklebt unter 16mm Parkett) $\Delta L_w = 19$ dB (2mm verklebt unter 10mm Parkett)

(Zweischicht)

VOC Label:



Emissionen:

erfüllt die Anforderungen des AgBB-Schema

VerlegungDie Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **DAMTEC® black uni**.

18

KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-18/1054

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/damtec

Seite 3 von 4

Sonstiges

Sonstiges:

Das Stuhlrollen- und Eindruckverhalten von Bodenbelägen kann sich in Verbindung mit Dämmunterlagen verändern. Auf Dämmunterlagen nur Beläge verlegen, die vom Hersteller für diese Anwendung freigegeben sind. Beachten Sie bitte vor jedem Einbau die Hinweise und Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoff- und Oberbodenherstellers. Im Zweifel holen Sie sich eine anwendungstechnische Beratung des Herstellers ein. Wir empfehlen die Verwendung emissionsarmer Bauprodukte mit dem Blauen Engel wie Bodenbeläge (DE-UZ 176) bzw. Bodenbelagsklebstoffe (DE-UZ 113).

CE Übereinstimmung:

Die Entsorgung von Kleinstmengen kann über den Restmüll erfolgen. Saubere Reste und Verschnitt können wir zurücknehmen und wieder granulieren.

Hinweise zur Rechtslage bzgl. Ü/CE-Kennzeichnung finden Sie [hier](#)

Disclaimer:

Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG RELASTEC im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine DAMTEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.



18

KRAIBURG Relastec
GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel /
Germany
ETA-18/1054