Golfplatte EPDM

Produktdatenblatt Nr. 9152 - R-05
Stand: Februar 2022

Die **SPORTEC® Golfplatte EPDM** ist der ideale Bodenbelag für Gehwege, Terrassen und Abschlagbereiche auf Golfplätzen. Sie bietet ein angenehmes Gehgefühl und schützt den Golfschläger durch ihre federnde Wirkung. Das integrierte Steckverbindersystem ermöglicht ein kostengünstiges und leichtes Verlegen. Die Verlegung im Mauerverbund garantiert eine sehr gute Dimensionsstabilität. Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

Material

Werkstoff:

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden, Oberfläche aus EPDM Granulaten mit Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Farbe(n): Unterbau: rot
Obermaterial: nach EPDM Farbpalette
Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):

beige RAL 1014, gelb RAL 1002, leuchtblau RAL 5012, blau RAL 5015, leuchtgrün RAL 6017

Oberfläche: offenporig, glatt

Unterseite: halbrundes Noppenprofil

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9152 - R-05
Stand: Februar 2022

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	30 mm (± 2 mm)
Länge x Breite:	500 x 500 mm (± 0,8 %)
Flächengewicht:	ca. 22,4 kg/m²

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Cfl-s1 (B1) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	1,16 N/mm² (DIN EN ISO 1798)
Reißdehnung:	78% Deckschicht (DIN EN ISO 1798) 58% Unterschicht (DIN EN ISO 1798)
Beständigkeit:	Säuren- und Laugenbeständigkeit: bedingt beständig (Eigenprüfung) Salzwasserbeständigkeit: beständig nach DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Verschleißverhalten:	rV = 5,9 (DIN 18035 Teil 6)
Gleitreibungswert:	Nass: 0,53 µ (DIN 18032-2:2001) Trocken: 0,62 µ (DIN 18032-2:2001)
VOC Richtlinien:	

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9152 - R-05
Stand: Februar 2022

Verlegung

Die Verlegung der Plattenware erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® Golfplatte EPDM**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0