multi-pavers

Produktdatenblatt Nr. 9154 - R-05
Stand: Februar 2022

Die **SPORTEC® multi-pavers** sind der ideale Bodenbelag für Gehwege und Fitness- bzw. Freizeitflächen, sowohl im Außenbereich als auch im Innenbereich. Sie bieten ein angenehmes Gehgefühl und schützen Trainingsgeräte und Hanteln durch ihre federnde Wirkung. Die Pflasterform ermöglicht ein kostengünstiges und leichtes Verlegen. Umweltschonende Herstellung (doppelte KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Recyclinggarantie) und Wiederverwertung.

Material

Werkstoff:

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden.

Produktdesign

Farbe(n):	rot, grün, schwarz Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):



Oberfläche:	geschlossenporig glatt, Kanten gefast
Unterseite:	glatt, Kanten nicht gefast

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	43 mm (± 1,5 mm)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9154 - R-05
Stand: Februar 2022

Länge x Breite:	200 mm/ 165 mm (Ganze) 100 mm/ 165 mm (Halbe) 200 mm/ 140 mm (Anfänger) (± 0,8 %)
Raumgewicht:	ca. 900 kg/m³
Gewicht:	1,2 kg/ Stück (Ganze) 0,6 kg/ Stück (Halbe) 1,1 kg/ Stück (Anfänger)

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 1,7 N/mm² (Eigenprüfung)
Reißdehnung:	mind. 58% (Eigenprüfung)
Wasserdurchlässigkeit:	23.878 mm/h (DIN EN 12616)
Abrieb:	0,4 g (DIN EN ISO 5470-1)
Resteindruck:	0,74 mm / nach 5 min 0,24 mm / nach 24 h (DIN EN 1516)
Lichtreflexionsgrad (LRV):	3,0 % (bei schwarz) (EN 17317)
Belastbarkeit -statisch:	0,36 mm / nach 30 min 0,32 mm / nach 1 h 0,21 mm / nach 6 h 0,18 mm / nach 24 h 0,10 mm / nach 72 h (DIN EN 1516)
Belastbarkeit -dynamisch:	0,08 mm / nach 30 min 0,06 mm / nach 1 h 0,05 mm / nach 6 h 0,05 mm / nach 24 h 0,03 mm / nach 72 h (DIN EN 1516)

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9154 - R-05
Stand: Februar 2022

VOC Richtlinien:

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung **SPORTEC® multi-pavers**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0