edge- & corner ramps

Produktdatenblatt Nr. 9143 - R-05
Stand: Oktober 2022

SPORTEC® edge- & corner ramps sind die perfekte Ergänzung zu unseren SPORTEC® style und SPORTEC® base Schutzplatten. Sie sorgen für einen sicheren und problemlosen Übergang. Durch ihre abgeschrägten Kanten reduzieren sie die Stolpergefahr beim Betreten und Verlassen von Freihantelräumen.

Material

Werkstoff:

Reifen-Recyclinggranulat mit Polyurethanelastomer gebunden

Produktdesign

Farbe(n):	schwarz oder rot (auf Anfrage auch in EPDM-Farben erhältlich) Geringe Farbabweichungen sind materialbedingt.

Farbe(n):



Oberfläche:	offenporig glatt
Unterseite:	glatte Auflagefläche

Maße / Gewicht / Toleranzen

Stärke(n):	Randprofil: 30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm) Randeckprofil: 30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm)

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9143 - R-05
Stand: Oktober 2022

Länge x Breite:	Randprofil: 1000 x 250 mm (± 0,8 %) (Außenseite) 1000 x 250 mm (± 0,8 %) (Innenseite) Randeckprofil: 1000 x 250 mm (± 0,8 %) (Außenseite) 750 x 250 mm (± 0,8 %) (Innenseite)
Plattengewicht:	Randprofil: ca. 4,2 kg (bei 30/10 mm) ca. 8,5 kg (bei 70/20 mm) Randeckprofil: ca. 3,9 kg (bei 30/10 mm) ca. 7,4 kg (bei 70/20 mm)

Produktprüfungen

Brandverhalten:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Zugfestigkeit:	mind. 0,5 N/mm² (EN ISO 1798)
Reißdehnung:	mind. 40 % (EN ISO 1798)
Härte:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Beständigkeit:	bedingt: Säuren & Laugen (Eigenprüfung) beständig: Salzwasser (DIN EN ISO 175)
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 80°C (Eigenprüfung)
Kältebruchfestigkeit:	24h / -40°C, kein Bruch (Eigenprüfung)
Kältebeständigkeit:	5h / -30°C, keine Risse (Eigenprüfung)
Lichtreflexionsgrad (LRV):	3,0 % (bei schwarz) (EN 17317)
VOC Richtlinien:	

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Produktdatenblatt Nr. 9143 - R-05
Stand: Oktober 2022

Verlegung

Die Verlegung erfolgt entsprechend der Verlegeanleitung von **SPORTEC® edge- & corner ramps**. Die aktuelle Verlegeanleitung kann auf der Homepage der KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG heruntergeladen werden.
Es wird empfohlen die **SPORTEC® edge- & corner ramps** mit dem PU-Kleber OTTOCOLL P83 (Farbe grau) oder OTTOCOLL M500 (Farbe rot) zu verkleben, welcher direkt aus unserem Hause bezogen werden kann. Eine Kartusche dieses Klebers reicht für ca. 3m Verklebung.

Sonstiges

Hinweis Baurecht:	Der Einsatz von Bodenbelägen in Aufenthaltsräumen unterliegt bestimmten Anforderungen. Diese sind in den Bauordnungen der Länder sowie in den technischen Baubestimmungen der Musterverwaltungsvorschrift (MVV TB) geregelt. Rollenware sowie Puzzelteile der Marken SPORTEC® UNI classic, UNI versa, variant und purcolor gehen mit diesen Anforderungen konform. Bei Ihrer Installationsplanung sollte generell auf Baurechtskonformität geachtet werden.

Dieses Produktdatenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0