base-20 FR

Fiche Technique no. 9186 - R - 05
Version: mars 2026

La **SPORTEC® base-20 FR** possède une structure bi-couche offrant une surface fine et fermée, assurant une protection fiable du support contre les charges d'impact et la chute d'objets lourds. De plus, le produit répond à des exigences élevées en matière de protection incendie et convient aux applications nécessitant une sécurité fonctionnelle. En raison de son propre poids et de ses dimensions, la SPORTEC® base 20 FR ne nécessite aucun connecteur d'assemblage et reste stable une fois posée. Cela permet une installation rapide et flexible sans éléments de fixation supplémentaires.

Matériau

Matériau:

Couche de surface : granulés de caoutchouc recyclé de pneus, liés au polyuréthane
Couche de base : granulés de pneus recyclés, liés au polyuréthane
Propriétés ignifuges

Design du Produit

Couleur(s):	noir
Surface:	Structure de granulats fine et fermée, léger effet scintillant
Face inférieure:	lisse
Type de sol:	Revêtement de sécurité pour applications intérieures et extérieures

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	20 mm (± 1,5 mm)
Longueur x largeur:	1000 x 1000 mm (± 1,5 %)
Poids de la plate:	env. 20 kg

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9186 - R - 05
Version: mars 2026

Contrôles des produits

Résistance au feu:	B_{fl}-s1 (EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min 0,7 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min 70 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (même test)
Absorption des chocs:	env. 18 % (même test)

Stockage

Consignes de stockage:	La marchandise doit être stockée dans un local sec avec une bonne circulation d'air afin d'éviter l'humidité et la formation de moisissures. Pour ce faire, le film de protection doit être retiré à l'arrivée de la marchandise afin d'assurer une ventilation suffisante et d'éviter de condensation.

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® base 20 FR. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Durabilité

Pourcentage de matériaux recyclés:	> 80 %
Recyclage en fin de vie:	oui (contactez-nous pour plus d'informations)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 14001:2015 NR. 05343/0 ISO 50001:2018 NR. 00070/0