

edge- & corner ramps FR

Fiche Technique no. 9177 - R - 05

Version: mars 2026

SPORTEC® edge- & corner ramps FR répondent aux exigences de la classe de protection résistance au feu de Cfl-s1 (retardateur de flamme) et sont les compléments parfait à nos dalles SPORTEC® base FR et SPORTEC® style purcolor, qui sont également classés comme "retardateur de flamme". Grâce à ses bords biseautés, ils assurent une transition harmonieuse et en toute sécurité, réduisant le risque de trébucher quand on entre ou sort des zones d'attente.

Matériau

Matériau:

Granulés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s): noir
(De légères divergences de couleur sont inhérentes à la matière)

Couleur(s):



Surface: lisse à pores ouverts

Face inférieure: lisse surface

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: Bordure: 30/10 mm (± 2 mm)
Profile d'Angle: 30/10 mm (± 2 mm)



Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 1 de 3

edge- & corner ramps FR

Fiche Technique no. 9177 - R - 05

Version: mars 2026

Longueur x largeur:	Bordure:
	1000 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (extérieur)
	1000 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (intérieur)
	Profile d'Angle:
	1000 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (extérieur)
	750 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (intérieur)
Poids de la plate:	Bordure: env. 4,9 kg
	Profile d'Angle: env. 4,2 kg

Contrôles des produits

Résistance au feu:	C _{fl} -s1(EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,5 N/mm ² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 40% (EN ISO 1798)
Dureté:	60 \pm 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture á froid 24h / -40°C, pas de rupture, notre propre test (test á á froid:	interne)
Durabilité á froid:	5h / -30°C, pas de déchirure, notre propre test (test interne)
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV):	3,0 % (en noir) (EN 17317)
VOC:	Etiquetage sanitaire francais (A+)

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® edge- & corner ramps FR**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Il est recommandé que les **SPORTEC® edge- & corner ramps FR** sont collés avec OTTOCOLL P83 (coloris gris) qui peuvent être achetés directement chez notre société.

Une cartouche est suffisante pour env. 3m collage.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec



page 2 de 3

edge- & corner ramps FR**Fiche Technique no. 9177 - R - 05**

Version: mars 2026

DurabilitéPourcentage de matériaux > 80 %
recyclés:

Recyclable: oui (contactez-nous pour plus d'informations)



Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 3 de 3