golf dalle EPDM

Fiche Technique no. 9151 - R-05
Version: February 2022

SPORTEC® golf dalle EPDM est le revêtement de sol idéal pour les allées, terrasses et aires de départ sur les terrains de golf. Il offre une sensation de marche agréable et protège le club de golf par son effet élastique. Le système de broches de connecteur intégré permet une installation économique et facile. L'installation dans T-composé garantit une très bonne stabilité dimensionnelle. Production et recyclage respectueux de l'environnement. (Garantie double recyclage KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG).

Matériau

Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l’élastomère de polyuréthane, surface en granules d’EPDM liés à l’élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s):	sous-structure: rouge surface: selon le motif de couleur EPDM De légères divergences de couler sont inhérentes à la matière

Couleur(s):

beige RAL 1014, jaune RAL 1002, bleu RAL 5015, leuchtblau RAL 5012, leuchtgrün RAL 6017

Surface:	structure lisse et poreux
Face inférieure:	ondulé

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9151 - R-05
Version: February 2022

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	30 mm (± 2 mm)
Longueur x largeur:	500 x 500 mm (± 0,8 %)
Poids superficiel:	env. 22,4 kg/m²

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Cfl-s1 (B1) (EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 1,16 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	78% surface (EN ISO 1798) 58% sous-surface (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Résistance:	conditionnellement résistant (test interne) Résistance à l'eau salée: résistant à DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance à lúsure:	rV = 5,9 (DIN V 18035-6)
Coefficient de frottement:	humide: 0,53 µ (DIN 18032-2:2001-04) sec: 0,62µ (DIN 18032-2:2001-04)
VOC:	

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9151 - R-05
Version: February 2022

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® golf dalle EPDM**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0