shooting block, cube, step

Fiche Technique no. 9144 - R-05
Version: February 2022

Spécifiquement conçu pour absorber des projectiles, les **SPORTEC® shooting blocks** offre de la protection aux zones de cible pour des stands de tir à l'intérieur et à l'extérieur. **SPORTEC® shooting blocks** offre une absorption infaillible de ricochets et de rebonds dangereux.

Matériau

Matériau:

Une mélange de granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s):	rouge, noir, vert et gris De légères divergences de couler sont inhérentes à la matière

Couleur(s):



rouge, noir, vert, gris

Surface:	structure lisse et poreux
Type de sol:	Revêtement de sécurité

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9144 - R-05
Version: February 2022

Dimensions / Poids / Tolérances

Largeur/epaisseur/longueur:	Bloc: 500 mm / 300 mm / 200 mm (± 0,8 %) 250 mm / 300 mm / 200 mm (± 0,8 %) Cube: 400 mm / 400 mm / 400 mm (± 0,8 %) Marche: 1000 mm / 300 mm / 150 mm (± 0,8 %) 1000 mm / 240 mm / 120 mm (± 0,8 %)
Poids de la plate:	Bloc: env. 25,50 kg (en 500 mm x 300 mm x 200 mm) env. 12,75 kg (en 250 mm x 300 mm x 200 mm) Cube: env. 50,0 kg Marche: env. 33,0 kg (en 1000 mm x 300 mm x 150 mm) env. 29,0 kg (en 1000 mm x 240 mm x 120 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Efl (B2) (EN 13501-1)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance à lúsure:	rV 5,9 (DIN V 18035-6)

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9144 - R-05
Version: February 2022

VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® shooting blocks**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0