edge- & corner ramps

Fiche Technique no. 9143 - R-05
Version: October 2022

SPORTEC® edge- & corner ramps sont les compléments parfait à nos dalles SPORTEC® style et SPORTEC® base. Grâce à ses bords biseautés, ils assurent une transition harmonieuse et en toute sécurité, réduisant le risque de trébucher quand on entre ou sort des zones d'haltères.

Matériau

Matériau:

Granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l´élastomère de polyuréthane

Design du Produit

Couleur(s):	noir ou rouge (coloris d´EPDM sur demande) De légères divergences de couleur sont inhérentes à la matière

Couleur(s):



Surface:	poreuse lisse
Face inférieure:	lisse surface

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	Bordure: 30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm) Profile d´Angle: 30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm)

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9143 - R-05
Version: October 2022

Longueur x largeur:	Bordure: 1000 x 250 mm (± 0,8 %) (extérieur) 1000 x 250 mm (± 0.8 %) (intérieur) Profile d´Angle: 1000 x 250 mm (± 0,8 %) (extérieur) 750 x 250 mm (± 0.8 %) (intérieur)
Poids de la plate:	Bordure: env. 4,2 kg (en 30/10 mm) env. 8,5 kg (en 70/20 mm) Profile d´Angle: env. 3,9 kg (en 30/10 mm) env. 7,4 kg (en 70/20 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,5 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 40 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Résistance:	conditionnellement: Acides et des bases (test interne) écurie: l´eau salée (DIN EN ISO 175)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture á froid á à froid:	24h / -40°C, pas de rupture, notre propre test (test interne)
Durabilité à froid:	5h / -30°C, pas de déchirure, notre propre test (test interne)
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV):	3,0 % (en noir) (EN 17317)

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

Fiche Technique no. 9143 - R-05
Version: October 2022

VOC:

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® style Bordure et Profile d'Angle. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.
Il est recommandé que les **SPORTEC® edge- & corner ramps** sont collés avec OTTOCOLL P83 (coloris gris) ou OTTOCOLL M500 (coloris rouge) qui peuvent être achetés directement chez notre société. Une cartouche est suffisante pour env. 3m collage.

Cette fiche technique n’est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d’être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0