

edge- & corner ramps

Fiche Technique no. 9143 - R-05

Version: novembre 2020

SPORTEC® edge- & corner ramps sont les compléments parfait à nos dalles SPORTEC® style et SPORTEC® base. Grâce à ses bords biseautés, ils assurent une transition harmonieuse et en toute sécurité, réduisant le risque de trébucher quand on entre ou sort des zones d'haltères.

Matériau

Matériau:

Granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

Design du Produit


Couleur(s):

noir ou rouge

(coloris d'EPDM sur demande)

De légères divergences de couleur sont inhérentes à la matière

Couleur(s):



Surface:

poreuse lisse

Face inférieure:

lisse surface

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:

Bordure: 30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm)

Profile d'Angle: 30/10 mm , 70/20 mm (± 2 mm)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

page 1 de 3

edge- & corner ramps

Fiche Technique no. 9143 - R-05

Version: novembre 2020

Longueur x largeur:	Bordure: 1000 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (extérieur) 1000 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (intérieur)
	Profile d'Angle: 1000 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (extérieur) 750 x 250 mm ($\pm 0,8$ %) (intérieur)
Poids de la plate:	Bordure: env. 4,2 kg (en 30/10 mm) , env. 8,5 kg (en 70/20 mm) Profile d'Angle: env. 3,9 kg (en 30/10) , env. 7,4 kg (en 70/20 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,5 N/mm ² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 40 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 \pm 5 Shore A (DIN 53505)
Résistance:	conditionnellement: Acides et des bases (test interne) écurie: l'eau salée (DIN EN ISO 175)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture á froid á à froid:	24h / -40°C, pas de rupture, notre propre test (test interne)
Durabilité à froid:	5h / -30°C, pas de déchirure, notre propre test (test interne)
VOC:	



Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® style Bordure et Profile d'Angle. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Il est recommandé que les **SPORTEC® edge- & corner ramps** sont collés avec OTTOCOLL P83 (coloris gris) ou OTTOCOLL M500 (coloris rouge) qui peuvent être achetés directement chez notre société. Une cartouche est suffisante pour env. 3m collage.