

## edge- & corner ramps

Fiche Technique no. 9143 - R-05

Version: February 2025

**SPORTEC® edge- & corner ramps** sont les compléments parfait à nos dalles SPORTEC® style et SPORTEC® base. Grâce à ses bords biseautés, ils assurent une transition harmonieuse et en toute sécurité, réduisant le risque de trébucher quand on entre ou sort des zones d'haltères.

### Matériau

Matériau:

Granulés de caoutchouc recyclé agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

### Design du Produit

Couleur(s): noir  
(coloris d'EPDM sur demande)  
De légères divergences de couleur sont inhérentes à la matière

Couleur(s):



Surface: poreuse lisse  
Face inférieure: lisse surface

### Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur: Bordure:  
30/10 mm , 70/10 mm (± 2 mm)  
Profile d'Angle:  
30/10 mm (± 2 mm)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 1 de 3

**edge- & corner ramps****Fiche Technique no. 9143 - R-05**

Version: February 2025

Longueur x largeur:	Bordure 30/10: 1000 x 250 mm (± 0,8 %)
	Bordure 70/10: 800 x 250 mm (± 0,8 %)
	Profile d'Angle: 1000 x 250 mm (± 0,8 %) (extérieur) 750 x 250 mm (± 0,8 %) (intérieur)
Poids de la plate:	Bordure: env. 4,2 kg (en 30/10 mm) env. 6,0 kg (en 70/10 mm)
	Profile d'Angle: env. 3,9 kg (en 30/10 mm)

**Contrôles des produits**

Résistance au feu:	Efl (B2) (DIN EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,5 N/mm <sup>2</sup> (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 40 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Résistance:	conditionnellement: Acides et des bases (test interne) écurie: l'eau salée (DIN EN ISO 175)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Résistance de rupture à 24h / -40°C, pas de rupture, notre propre test (test froid à à froid:	interne)
Durabilité à froid:	5h / -30°C, pas de déchirure, notre propre test (test interne)
Coefficient de réflexion lumineuse (LRV):	3,0 % (en noir) (EN 17317)

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur [www.kraiburg-relastec.com/sportec](http://www.kraiburg-relastec.com/sportec)

page 2 de 3

## edge- & corner ramps

Fiche Technique no. 9143 - R-05

Version: February 2025

VOC:



## Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de SPORTEC® style Bordure et Profile d'Angle. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargées à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

Il est recommandé que les **SPORTEC® edge- & corner ramps** sont collés avec OTTOCOLL P83 (coloris gris) qui peuvent être achetés directement chez notre société. Une cartouche est suffisante pour env. 3m collage.