UNI versa

Fiche Technique no. 9128 - R-05
Version: December 2023

SPORTEC® UNI versa est un revêtement de sol robuste et insensible à l'eau, conçu notamment pour la pratique des sports d'extérieur, par exemple dans les structures sportives et structures extérieures multi-fonctions de volley, handball, basket, badminton ou tennis. La haute résistance aux charges et l'excellente résistance aux effets mécaniques font de **SPORTEC® UNI versa** un revêtement universel en matière de revêtements de sols. Si on le souhaite, ce revêtement peut être combiné à une sous-couche élastique supplémentaire (SPORTEC® standard). SPORTEC® UNI sandwich versa est en fait une combinaison de **SPORTEC® UNI versa** et de SPORTEC® standard.

Matériau

Matériau:

Gros granulés colorés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane.

Design du Produit

Couleur(s):	bleu, rouge, beige, gris foncé, gris clair, vert (autres coloris sur demande) De légères divergences de couleur sont inhérentes à la matière

Couleur(s):

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
C_{fl}-s1 | E1 HCHO | DS
EN 1817
SPORTEC® UNI versa

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

UNI versa

Fiche Technique no. 9128 - R-05
Version: December 2023

Surface:	structure ouvert de granulés grossières
Type de sol:	Revêtement de sol pour l'intérieur et l'extérieur (gris clair uniquement pour l'intérieur)

Dimensions / Poids / Tolérances

Epaisseur:	4mm (± 0,3 mm) (autres épaisseurs sur demande)
Largeur de bande:	1250 mm (± 1,5 %)
Longueur de rouleau:	30 m (en 4 mm) (± 1,5 %) (autres longueurs sur demande)
Densité:	env. 1095 kg/m³
Poids superficiel:	env. 4,4 kg/m² (en 4 mm)

Contrôles des produits

Résistance au feu:	C_{fl}-s1(B1) (EN 13501-1)
Résistance à la traction:	min. 0,3 N/mm² (EN ISO 1798)
Allongement à la rupture:	min. 40 % (EN ISO 1798)
Dureté:	60 ± 5 Shore A (DIN 53505)
Gamme de température:	de -30°C à 80°C (test interne)
Absorption des chocs:	env. 11 % (test interne)
Le rebond du ballon:	100 % (EN 14877)
Coefficient de frottement:	0,75 µ (EN 13893)
Résistance au glissement:	R 10 (DIN 51130)
Propriétés anti-glissance:	C (DIN 51097) (surface humides - pieds nus)
Déformation Résiduel:	env. 15 % (test interne)
Solidité des couleurs:	4 (échelle de gris) (DIN EN 105-B02:2002)
ITF-Speed class test:	lent (1) (selon ITF CS 01/02)

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
C_{fl}-s1 | E1 HCHO | DS
EN 1817
SPORTEC® UNI versa

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
IAKS
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Fiche Technique no. 9128 - R-05
Version: December 2023

VOC:

Installation

La pose du revêtement de sol se fait selon les instructions d'installation de **SPORTEC® UNI versa**. Les instructions d'installation en vigueur peuvent être téléchargés à partir de la page internet de KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG.

CE
18
1658-CPR-3416
KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany
EN 14041:2004 /AC2006
C_{fl}-s1 E1 HCHO DS
EN 1817
SPORTEC® UNI versa

Cette fiche technique n'est pas sujette à un service de mise à jour. Toutes les informations sont sans garantie et sont susceptibles d'être modifiées. La dernière version de ce document se trouve sur www.kraiburg-relastec.com/sportec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-66
tech-sportec@kraiburg-relastec.com · www.kraiburg-relastec.com

Made in Germany
quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0