Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
		KRAITEC® protect ist die hochbelastbare Bautenschutzmatte für extreme Anwendungen und Aufbauten im Sinne der DIN 18531, 18533, 18535 sowie der Flachdachrichtlinie. Sie ist aus besonders ausgesuchten und spezifizierten Materialien gefertigt. Hochspezifiziertes Gummigranulat (geruchsneutral) auf Recyclingbasis mit Polyurethan gebunden Zugfestigkeit: ca. 0,8 N/mm (DIN EN ISO 1798) Reißdehnung: ca. 120 % (DIN EN ISO 1798) Raumgewicht: ca. 1050kg/m³ Brandverhalten: Efl (B2) (DIN EN 13501-1) Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C Chemisches Verhalten: bedingte Säuren- und Laugenbeständigkeit Umweltverhalten: verrottungsbeständig und wasserverträglich Mechanische Durchschlagfestigkeit: Fallhöhe: bei 12 mm Stärke = 1900 mm (SIA 280) ist in 6, 8, 10, 12mm Stärke lieferbar. Verarbeitung entsprechend Verlegeanleitung. Hersteller: KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Tel. 0049/8683-701 167 Fax 0049/8683-701 4167		

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.de

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER

Pos.	Menge	Gegenstand	Einheitspreis [Euro]	Betrag [Euro]
1.	_____	m² **KRAITEC® protect** Bautenschutzmatten Länge = 2000mm, Breite = 1000mm, in einer Dicke von d = ___ mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
1.1.	_____	alternativ: m² **KRAITEC® protect** Bautenschutzbahnen Länge =_____mm, Breite = 1250mm oder 1000mm in einer Dicke von d = ___ mm liefern, vom LKW abladen und zur Verwendungsstelle transportieren.		
2.	_____	m² Matten/ Bahnen lose mit mindestens 5cm Längsnaht-und 10cm Quernaht (Kopfstoß) Überdeckung im Verband versetzt verlegen. (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
3.	_____	m² Matten/ Bahnen auf Gründächern lose mit mindestens 10cm Längs-und Quernaht Überdeckung im Verband verlegen (Die Verlegeanleitung ist zu beachten.)		
4.	_____	alternativ: m² Trennlage (Art und Notwendigkeit nach Absprache/ Freigabe des Dachbahnenherstellers) liefern und verlegen. Material: _____ Lohn: _____		

Haftungsausschluss:
Mit unseren Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis kann KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG im Einzelfall jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs-, Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen für seine KRAITEC® Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind durchzuführen. Unser technischer Kundenservice steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst! Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Die jeweils aktuelle, gültige Fassung ist abrufbar unter www.kraiburg-relastec.de/kraitec

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG
Fuchsberger Straße 4 • D-29410 Salzwedel
Fon +49-(0)3901-8304-63 • Fax +49-(0)3901-423557
Technik-kraitec@kraiburg-relastec.com • www.kraiburg-relastec.de

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
U.S. GREEN BUILDING COUNCIL MEMBER