

Pos.	Dimensions	Objet	Prix unitaire [Euro]	Montant [Euro]
		<p><b>KRAITEC<sup>®</sup> top</b> est une couche de protection conforme à la norme DIN 18195 partie 10 et aux directives sur les toitures plates. Il sert de protection contre les dégradations mécaniques sur les toitures plates.</p> <p>Conformément à la norme EN 12691 (résistance aux chocs), la hauteur de chute maximale à partir d'une épaisseur de 6 mm est <math>\geq 2500</math> mm.</p> <p>Conformément au SIA 280 (résistance mécanique au claquage), la hauteur de chute maximale pour une épaisseur de 6 mm est de 800 mm (épaisseur 8 mm : max. 1000 mm; épaisseur 10 mm : max. 1300mm;</p> <p>Le tapis de protection des bâtiments en granulés de caoutchouc de haute qualité, - masse volumique d'env. <math>900 \text{ kg/m}^3</math>, inflammabilité normale (<math>E_{fl}</math>) conformément à la norme EN 13501 section 1 - existe avec une épaisseur de 6 à 20 mm.</p> <p>Mise en œuvre selon la notice de pose.</p> <p>Fabricant : KRAIBURG Relastec GmbH &amp; Co. KG Fuchsbergerstr.4, D-29410 Salzwedel, Allemagne Tél. +49/8683-701 325, Fax +49/8683-701 4325</p>		

Pos.	Dimensions	Objet	Prix unitaire [Euro]	Montant [Euro]
1.		Livrer m <sup>2</sup> <b>KRAITEC® top</b> dalles de protection des bâtiments Longueur = 2000 / 2300 mm, largeur = 1000/1150 mm, épaisseur d = ____ mm, décharger du camion et transporter sur le lieu d'utilisation.		
1.1.		alternative : Livrer m <sup>2</sup> <b>KRAITEC® top</b> rouleaux de protection des bâtiments Longueur = _____ mm, largeur = 1250 mm, épaisseur d = ____ mm, décharger du camion et transporter sur le lieu d'utilisation.		
2.		Poser m <sup>2</sup> de dalles / rouleaux librement avec au moins 5 cm de chevauchement en largeur et 10 cm de chevauchement en longueur. (respecter les instructions de pose.)		
3.		alternative : Poser m <sup>2</sup> de dalles / rouleaux librement sur les toitures végétalisés avec au moins 10 cm de chevauchement en largeur et 10 cm de chevauchement en longueur. (respecter les instructions de pose.)		
4.		alternative : Livrer et poser m <sup>2</sup> de couche de séparation (type et nécessité après accord / autorisation du fabricant de bandes de toit).  Matériau : _____  Frais horaire :		

Disclaimer :

Nos indications ont pour but de vous apporter les meilleurs conseils possibles sur la base d'essais et d'expériences réalisés. KRAIBURG Relastec ne peut toutefois nullement garantir le résultat de la mise en œuvre au cas par cas du fait de la multitude de possibilités d'applications et des conditions de stockage, de mise en œuvre et de chantier des produits **KRAITEC®** qui sont indépendantes de notre contrôle. Il convient d'effectuer ses propres essais.

Notre service technique clients se tient à votre disposition.

Sous réserve de modification de la fiche technique ! Indications non garanties.

La version actuelle en vigueur est disponible sur le site [www.kraiburg-relastec.com/kraitec](http://www.kraiburg-relastec.com/kraitec).