Product da sheet no.9143– R - 05
Issue:August 2020

SPORTEC® edge と corner スロープは SPORTEC® style と SPORTEC® base タイルを完璧に補完するものです。面取りされたエッジは滑らかで安全な通路を提供し、タイルエリアへ出入りする際につまずくリスクを軽減します。

原材料

原材料:
ポリウレタンで結合されたリサイクルタイヤゴム顆粒

デザイン

カラー: ブラック または レッド
その他のカラーについては受注生産となります。
素材の特性上、多少の色違いがある場合がございます。

表層: 多孔質で滑らか
下層: 滑らかな下層面

寸法 / 公差 / 重量

厚さ: edge profile: 30 / 10 mm (±2 mm)
corner profile: 30 / 10 mm (± 2 mm)

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

長さ x 幅:　　edge profile:
1,000 x 250 mm (± 0.8 %) (外縁部)
1,000 x 250 mm (± 0.8 %) (内縁部) corner profile:
1,000 x 250 mm (± 0.8 %) (外縁部)
750 x 250 mm (± 0.8 %) (内縁部)
1 m²あたりの重量：　　edge profile: 約 4.2 kg/m² corner profile: 約 3.9 kg/m²

製品テスト

耐火性:　　Efl (B2) (EN 13501-1)
引張強さ:　　min. 0.5 N/mm² (EN ISO 1798) 破断伸び:min. 40 % (EN ISO 1798)
硬度:　60 ± 5 ショア硬さ A (DIN 53505)
耐性:　条件付: 酸および塩基 (内部試験済) 耐性: 塩水
温度範囲：　　-30°C to 80°C (内部試験済)
耐低温破壊性: 24h / -40°C, 破壊なし (内部試験済)
耐寒亀裂性:　5h / -30°C, 破壊なし (内部試験済)
VOC（揮発性有機化合物）排出量:

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0

インストール

取り付けは、SPORTEC®style のインストール説明事項に従って行う必要があります。インストール説明シートの最新版は、KRAIBURG Relastec GmbH&Co. KG のウェブサイトからダウンロードできます。

製品データシートは保証の対象ではありません。また内容は予告なく変更する場合がございます。
© 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 2020

株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム
ファシリティマネジメント部

〒663-8111 兵庫県西宮市二見町 2-18-201
Tel:0798-66-5080 Fax:0798-66-4900
www.kraiburg-relastec.com/sportec/ja/

Made in Germany
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT ISO 9001:2015 NR. 00186/0 ISO 50001:2011 NR. 00070/0